




ISOPORON V

ALLEGGERIMENTO



BROCHURE PRODOTTO



**Inerte super leggero
composto da perle vergini
di Polistirene Espanso
Sinterizzato (EPS) a
densità 10 k/m³ trattate
con additivo aerante e
legante.**



ISOPORON V

ISOPORON V

DOCUMENTAZIONE TECNICA CONSULTABILE DA QR CODE SUL SITO

VOCE DI CAPITOLATO

Strato di compensazione e alleggerimento realizzato con idoneo strato di sottofondo, alleggerito mediante l'utilizzo di specifiche perle additate di EPS (tipo Isoporon V) prodotte secondo i CAM (Criteri Ambientali Minimi) che soddisfano i requisiti del D.M. 23/06/22. Il composto così ottenuto sarà idoneo a ricevere le successive lavorazioni, massetti di finitura, posa dei pannelli del sistema di riscaldamento e/o raffrescamento a pavimento. A consistenza malta fluida, superleggero; l'impasto così ottenuto evita il fenomeno del galleggiamento delle perle e garantisce la loro omogenea distribuzione. Densità in opera ca. kg/m³, conducibilità termica pari a W/mK (UNI EN 12667) e resistenza a compressione pari a N/mm² (EN 1015-11). Fornito in sacchi da 200 lt o 500lt, impastato con attrezzature e acqua secondo le indicazioni del produttore, steso e staggiato nello spessore di cm...

MISURE: **Dimensioni V 500:** **Dimensioni V 200:**
 (Sacco da 500 lt reso) (Sacco da 200 lt reso)

CODICE: **ISOPORON V500** **ISOPORON V200**

APPLICAZIONE: ALLEGGERIMENTI E ACCESSORI TETTO



CERTIFICAZIONI E MARCATURE



DESCRIZIONE

Inerte super leggero composto da perle vergini di polistirene espanso a densità 10 kg/m³, perfettamente sferiche in curva granulometrica diam. mm 3-6, trattate con speciale additivo aerante che ne consente una omogenea distribuzione nell'impasto, evita il galleggiamento delle perle in fase di getto che sarà sempre costante e fluido, consente di non utilizzare sabbia.

I tre componenti devono essere introdotti nell'impastatrice e mescolati per circa 5-7 minuti in sequenza:

1 acqua - 2 ISOPORON V - 3 Cemento

- livellamento solai
- sottofondi alleggeriti
- livellamento impiantistica o strato di compensazione

TABELLA DOSAGGI PER 1m³ DI MASSETTO FINITO

	ISOPORON V 500	DENSITÀ Kg/m ³	ACQUA (lt)	CEMENTO (Kg)
	2 SACCHI GRANDI	200	95	200
		250	120	250
		300	150	300
		350	170	350

	ISOPORON V 200	DENSITÀ Kg/m ³	ACQUA (lt)	CEMENTO (Kg)
	5 SACCHI PICCOLI	200	95	200
		250	120	250
		300	150	300
		350	170	350

VANTAGGI:

Si sconsiglia l'impiego di sabbia che tradizionalmente viene utilizzata come inerte, tuttavia se aggiunta dovranno essere variati i dosaggi sopra riportati e le prestazioni del massetto in termini di alleggerimento peggioreranno.

AVVERTENZE:

Non utilizzare impermeabilizzanti con solventi direttamente sopra il massetto alleggerito.

SMALTIMENTO

Il prodotto può essere assimilato ad un rifiuto solido urbano in quanto RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO e smaltito presso qualsiasi discarica o piattaforma ecologica autorizzata con codice di smaltimento: CER 170604

Via Chiavari, 47 - 00048 - NETTUNO (Rm)
Tel. +39 06.989841
Fax: +39 06.98989890

www.poron.it - info@poron.it
gruppoporon@poron.it



Gruppo Poron



Gruppo Poron



[gruppoporon](https://www.instagram.com/gruppoporon)

www.poron.it

PORON