



NEODURTHERM

Intonaco termoisolante fibrorinforzato a base di perle vergini di polistirene espanso Neopor®, conforme ai CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

Prodotto a marcatura CE.

Norma di riferimento UNI EN 13163:2017.

Prodotto rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) che soddisfano i requisiti del D.M. 23/06/22.



CARATTERISTICHE				VALORE
TECNICHE E MECCANICHE	Acqua d'impasto			~ 9 - 9,5 lt /sacco
	Granulosità EN 1015- 1			≤ 5mm
	Densità prodotto in polvere			230 kg/m³ ± 10%
	Densità prodotto indurito			250 kg/m³ ± 10%
	Ritiro plastico in cond. Termoigr. Standard			Assente
	Tempo di lavorabilità EN 1015-9			2 h
	Adesione su laterizio EN 1015-11			≥ 0,3 N/mm² FP:A
	Assorbimento d'acqua capillare EN 1015-18			Classe "W1"
	Conducibilità termica UNI EN 12667*			λ 0,062 W/mk
	Coefficiente di resistenza al passaggio vapore EN1015-19			μ ≤ 6,8
	Resistenza a compressione a 28gg EN 1015-11			CS I
	Durabilità			NPD
	Reazione al fuoco UNI EN 13501-1***			B-s1, d0
	Classificazione UNI EN 998-1			T1-CSI-W1/DOP nr. 536
	Quantità minima di materia prima riciclata	D.M. 23/06/2022	kg	100 %

*Certificato secondo la UNI EN 12667

**Certificato ICEA di Conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) DM 11ottobre 2017

***Certificato secondo la UNI EN 13501-1

MULTIPLI DI IMBALLO

Sacchi pedana	45
---------------	----

NeodurTherm viene venduto esclusivamente a pedane intere