



* Trasmittanza ** Valore medio

RESOLUTION FLATROOF

Resina fenolica ad alto isolamento termico con struttura a celle chiuse per isolamento termico di coperture piane.

Dimensioni pannello: 1250 x 1000 mm

Prodotto a marcatura CE.
Norma di rif. ISO 14025 e EN 15804



	CARATTERISTICHE	NORMA	UNITÀ DI MISURA	UNI EN 15804	VALORE	T.*	λ_D EN 15804
TECNICHE	Sp. RESINA	Resistenza termico dichiarata					0,022
	40	EN 13166	m²•K/W	R _D	1,80	0,56	
	50				2,25	0,44	
	60				2,70	0,37	
	70				3,15	0,32	
	80				3,60	0,28	
	90				4,05	0,25	
	100				4,50	0,22	
	120				5,45	0,18	
	140				6,35	0,16	
	160				7,25	0,14	
	180				8,15	0,12	
	200				9,05	0,11	
MECCANICHE	Reazione al fuoco	EN 13501-1	-		C-s1, d0		
	Resistenza a comp. 10% schiacciamento	EN 826	kPa	CS (10)	≥ 120		
	Stabilità dimensionale	EN1603	%	DS (T)	-		
	Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo	EN 12086	-	μ	20		
	Formato del pannello / dimensioni		mm		1250x1000		
	Celle chiuse		%	CV	≥ 90%		

MULTIPLI DI IMBALLO												
Sp. isolante	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200
pz pacco	12	10	8	7	6	5	5	4	3	3	2	2
m² pacco	15	12,5	10	8,75	7,5	6,25	6,25	5	3,75	3,75	2,5	2,5
m² pedana	120	100	80	70	60	50	50	40	30	30	20	20