



* Trasmissione ** Valore medio

RESOLUTION FLOOR

Resina fenolica ad alto isolamento termico con struttura a celle chiuse per isolamento termico orizzontale.

Dimensioni pannello: 1000 x 500 mm

Prodotto a marcatura CE.
Norma di rif. ISO 14025 e EN 15804



	CARATTERISTICHE	NORMA	UNITÀ DI MISURA	UNI EN 15804	VALORE	T.*	λ_D EN 15804
TECNICHE	Sp. RESINA	Resistenza termico dichiarata					0,022
	20	EN 13166	m²•K/W	R _D	0,90	1,11	
	30				1,35	0,74	
	40				1,80	0,56	
	50				2,25	0,44	
	60				2,70	0,37	
	70				3,15	0,32	
	80				3,60	0,28	
	90				4,05	0,25	
	100				4,50	0,22	
	120				5,45	0,18	
	140				6,35	0,16	
	160				7,25	0,14	
	180				8,15	0,12	
	200				9,05	0,11	
MECCANICHE	Reazione al fuoco	EN 13501-1	-		C-s1, d0		
	Resistenza a comp. 10% schiacciamento	EN 826	kPa	CS (10)	≥ 120		
	Celle chiuse		%	CV	≥ 90%		
	Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo	EN 12086	-	μ	20		
	Formato del pannello / dimensioni		mm		1000x500		

MULTIPLI DI IMBALLO														
Sp. isolante	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200
pz pacco	20	13	10	8	6	5	5	4	4	3	2	2	2	2
m² pacco	10	6,5	5	4	3	2,5	2,5	2	2	1,5	1	1	1	1
m² pedana	150	97,5	75	60	45	37,5	37,5	30	30	22,5	15	15	15	15