



ISOPORON V

Inerte super leggero composto da perle vergini di EPS a densità 10 kg/m³ trattate con additivo aerante e legante.

Prodotto a marcatura CE

Norma di riferimento UNI EN 13163:2017

Prodotto rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) che soddisfano i requisiti del D.M. 23/06/22.

Quantità minima di materia prima (EPS) riciclata 15%



TABELLA DOSAGGI PER 1m³ DI MASSETTO FINITO

ISOPORON V 500	DENSITÀ Kg/m ³	ACQUA (lt)	CEMENTO (Kg)
2 SACCHI GRANDI	200	95	200
	250	120	250
	300	150	300
	350	170	350

ISOPORON V 500	DENSITÀ Kg/m ³	ACQUA (lt)	CEMENTO (Kg)
5 SACCHI PICCOLI	200	95	200
	250	120	250
	300	150	300
	350	170	350

MULTIPLI DI IMBALLO		
ISOPORON	V500	V200
Resa Sacco	500 lt	200 lt
Sacchi su pedane in legno	8	21