



* Trasmissione ** Valore medio

RESOLUTION FLATROOF

Resina fenolica ad alto isolamento termico con struttura a celle chiuse per isolamento termico di coperture piane.



TECNICHE	CARATTERISTICHE				NORMA	UNITÀ DI MISURA	UNI EN 13166	VALORE	T.*	λ_D EN 13166	
	Sp. RESINA				Resistenza termico dichiarata						
	40	EN 13164				m²•K/W	R _D	1,80	0,56	0,022	
	50							2,25	0,44		
	60							2,70	0,37		
	70							3,15	0,32		
	80							3,60	0,28		
	90							4,05	0,25		
	100							4,50	0,22		
	120							5,45	0,18		
	140							6,35	0,16		
	160							7,25	0,14		
	180							8,15	0,12		
	200							9,05	0,11		
	Quantità minima di materia prima (RESINA FENOLICA) riciclata							D.M. 23/06/22			
	MECCANICHE	Reazione al fuoco				EN 13501-1	-		C-s1, d0		
		Resistenza a comp. 10% schiacciamento				EN 826	kPa	CS (10)	≥ 120		
Stabilità dimensionale				EN1603	%	DS (T)	-				
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo				EN 12086	-	μ	20				
Formato del pannello / dimensioni					mm		1000x500				
Celle chiuse					%	CV	≥ 90%				
MULTIPLI DI IMBALLO											
Sp. isolante	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200	
pz pacco	12	10	8	6	5	4	3	3	2	2	
m² pacco	15,00	12,50	10,00	7,50	6,25	5,00	3,75	1,50	2,50	2,50	